PAT-NO: JP360101247A **DOCUMENT-** JP 60101247 A

IDENTIFIER:

TITLE: COMBINATION PISTON FOR INTERNAL-COMBUSTION

ENGINE

PUBN-DATE: June 5, 1985

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

HOSHI, YASUSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

RIKEN CORP N/A

APPL-NO: JP58207474

APPL-DATE: November 7, 1983

INT-CL (IPC): F02F003/12, F16J001/00

US-CL-CURRENT: 123/193.6

ABSTRACT:

PURPOSE: To absorb a difference between thermal expansions of a piston body and a ceramics-made piston top member by fitting said body and said member to each other in a telescopic manner, and mounting a shape memory alloy in spaces in a fitting surface facing to each other.

CONSTITUTION: A ceramics-made piston top member 2 serves as a flange part having the same outer diameter as that of a piston body 3 in its head part, and a column-shaped projecting part 5 is formed on a bottom part of said piston rod member, which is fitted in a column-shaped recessed part 4 of the piston body. A groove 9 is formed in an outer circumferential surface 7 of the projecting part 5 at a position facing to a groove 8 in a side wall surface 6 of the recessed part 4 extending in the circumferential direction thereof in the fitting state. A shape **memory alloy** member 11 yielded by forming a **wire material** comprising a shape **memory alloy** such as an Ni-Ti series into a **coil** shape is mounted in a space formed by the grooves 8, 9. An outside diameter of the **coil** is set to a value approximately equal to a diameter of a section formed by the grooves 8, 9.

COPYRIGHT: (C)1985,JPO&Japio

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60-101247

⑤Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和60年(1985)6月5日

F 02 F 3/12 F 16 J 1/00 7616-3G 7523-3 J

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

69発明の名称

内燃機関用組合せピストン

②特 願 昭58-207474

29出 願昭58(1983)11月7日

⑪発 明 者

靖 東京都世田谷区経堂4-8-16

⑪出 願 人 株式会社リケン

東京都千代田区九段北1丁目13番5号

明細書の浄書(内容に変更なし)

明 細 書

/. 発明の名称

内燃機関用組合せビストン

2. 特許請求の範囲

金属製ビストン本体にセラミック製ビストント
ップ部材を組合せて成る組合せビストンにおいて、
該ビストン本体とセラミック製ビストントップ部
材とが入子式に嵌合され、該ビストン本体とセラ
ミック製ビストントップ部材との嵌合面に相対向
して形成されている満により形成された空間に形
状配複合金部材が装着されていて、該ビストン本
体とセラミック製ビストントップ部材とが該形状
配複合金部材によつて一体に固定保持されている
内機機関用組合せビストン。

3. 発明の詳細な説明

この発明は内燃機関用ピストンに関し、更に群 しくはセラミックス部材をピストントップ部に有 する組合せピストンに関する。

内燃機関の熱効率を向上させることを目的として、金鳳製ピストンのトップ部を断熱性の良好な

セラミックス材で構成する試みがなされている。 従来のとの種のピストンとしては、ピストンのト ツブ部にセラミックス材を溶射して該トップ部に セラミックス溶射層を形成したもの、セラミック ス部材をピストントップ部に鋳包んだもの、金属 製ピストン本体とセラミックス製ピストントップ 部材とを焼ばめによりあるいはポルト等により固 着させたもの等が提案されている。

しかしながら、セラミックス溶射層を形成する 方法による場合には、溶射層と基材との密着強度 が充分でなく、機関の運転中に溶射層に剥離が生 じ易く、また、セラミックス部材を鋳包んだり焼 ばめしたりして金属製ビストン本体とセラミック ス製ビストントップ部材とを固着する方法による 場合には、セラミックスと金属との熱態張係数の 差が大であるために機関の運転時に該固着状態に 綴み等が生じて酸損や脱落を生じ易い等の難点が ある。

本発明は、上配に鑑み、機関の運転時において も破損や脱落を生じることのないようにセラミツ

以下、図示の実施例により本発明の詳細を説明 する。内燃機関用組合セピストン (/) は金属製 ピストン本体 (3) とセラミツクス製ピストント ツブ部材 (2) との組合せ構造をなし、骸ピスト ン本体 (3) のヘッド部には凹部 (4) が、ピスト トントップ部材 (2) の底部には凸部 (5) が形 成され該凹部と凸部とが入子式に嵌合されて組合 されている。

ととで、ピストン本体(3)とセラミックス製ピストントツブ部材(2)との嵌合面(6),(7)には、その相対向する位置にそれぞれ満(8),(9)が形成されていて、該満(8),(9)の両者によつて構成される空間(10)内に形状記憶合金部材(11)が装着され、ピストン本体とセラミックス製ピストントツブ部材とが該形状記憶合金部材(11)によつて係止され一体に組合されている。

本発明の組合セピストンでは、ピストン本体とセラミックス製ピストントップ部材とが所望のクリアランスをもつて入子式に嵌合され、両嵌合面に相対向して形成されている隣により構成された空間内に形状記憶合金部材をその形状記憶特性を利用して拡張させて介在させるととによつて一体に組合されている。

したがつて、機関の運転時に熱負荷がかかつても セラミツクス製ピストントツブ部材が破損したり 脱帯したりする事故の発生が防止される。

第2図~第5図により本発明の組合セピストンの製造方法について説明する。

まず、互に入子式に嵌合組合される金属製ビストン本体(3)とセラミツクス製ビストントツア 部材(2)を製作する。

ビストン本体 (3) はその頭部に円柱状の凹部 (4) を有するものとする。また、骸凹部 (4) の棚盤而 (6) に周方向に延在する溝 (8) を散 ける。

ビストントツブ部材 (2) はその頭部を前配ビストン本体の外径と同径のフランジ部とし底部には前配ビストン本体の円柱状凹部 (4) に嵌合される円柱状の凸部 (5) を形成し、該凸部 (5) の外間面 (7) には嵌合状態で前記溝 (8) に対向する位置に溝 (9) が形成される。

(//) は形状記憶合金部材であり、例えば N 1 - T 1 系等の形状記憶合金より成る線材をコイル 状に成形したもので、この成形は使用する形状記 協合金の記憶回復温度以上の温度においておこな う。また、コイル (/2) は、その外径が前記ピ ストン本体とピストントツブ部材の各隣が対向し て構成する断面円形空間の該断面円形の直径に等 しいかあるいはやし大なる外径をなして形成され、 この形状が記憶された状態とされる。

次に、前記コイル (/2) は配憶回復温度より低温においてその外径が前記断面円形の半径程度にまで縮径する程度に2次変形され (第6図参照)、ピストン本体の満(8)に装着され、次いで該ピストン本体にピストントツブ部材を嵌合する。ピストン本体の満中に装着された前記2次成形コイル状配憶合金部材 (/2) は前記断面円形内で該合金の配憶回復温度に昇温されることにより記憶状態を回復し、その径を拡張し、ピストン本体とピストントツブ部材とに係合する状態となり、ピストン本体とピストントツブ部材とを固定結合する。

上記例ではピストン本体とセラミックス製ピストントップ部材との嵌合面部分に断面が円形状の空間 (/0) を形成し、設空間にコイル状に成形した形状記憶合金部材 (/2) を装着した例につ

いて述べたが、後合面間に形成する空間の形状および形状記憶合金部材の形状はこれに限らず、他の形状とすることもでき、形状記憶合金部材の成形および処理条件は、採用する合金に適合する条件が適宜選択される。

上述の通りで、本発明の組合せピストンでは金銭製ピストン本体とセラミックス製ピストントンプ部材とは、形状配懐合金部材の配優形状復元現象を利用することによつて形状配憶合金部材で係止され結合保持されているので、その結合状態に無理が生ぜず安定した結合状態が得られ運転時に破損・脱落が発生することがない。

外径725mm分の鋳鉄製ビストン本体の頭部に内径629mm分,深さ7mmの円柱状凹部を形成し、設凹部の側壁面に断面が半径1.25mmの半円形状をなす周濶を形成した。また、フランジ部の外径が725mm分,厚さが5mmで底部に外径が629mm分,高さが7mmの円柱状の凸部を有し、設凸部の外周壁に断面が半径25mm

の半円形状をなす周溝を有する部分安定化ジルコ ニア製のピストントツブ部材を製作した。

なお、上記ピストン本体とピストントップ部材は 入子式に嵌合された状態で各満が対向して、嵌合 面に半径25mmの円形断面の空間が開方向に構 成されるように形成されている。

N1ーT1系の公知の形状記憶合金でなるのよ mmfの線材を外形らmmfのコイル状に成形し、 この状態で所定の熱処理を施し形状を記憶させた。 次いで、前記コイルをその外径が25mmfのコイル径になるように再加工してピストン本体の周 隣内に装着した後、酸ピストン本体にピストント ップ部材を嵌合させた。

しかる後、ピストン本体とピストントツブ部材と を前記形状記憶合金の形状記憶回復温度に昇温した。 このようにすることにより、ピストン本体と ピストントツブ部材との嵌合部の空間に挿入され ている形状記憶合金製コイルは、その記憶形状を 復元し第/図に示す如くピストン本体とピストン トツブ部材とに密接して両部材を一体に固定保持

する状態となつた。

実施例:

上紀の如くして得られた組合せピストンを実用の 内燃機関に装着して試験運転を行つた。

機関の回転速度 2, 200 r. P. m, 負荷 1.8~1.9 kg. mでの 5 0 時間運転後に機関を分 解してピストンの状態を調べたがピストントップ 部材には何等の酸損も生じておらずピストン本体 に良好の固定保持されていた。

上述の通りで、本発明の組合セピストンでは金 概製ピストン本体とセラミックス製ピストントッ プ部材とが形状配憶合金部材の配憶形状復元現象 を利用することによつて係止結合されているので、 その結合状態には機関の作動時においても無理が 生ぜず安定した結合状態が維持され、破損・脱落 等のトラブルが発生することがない。

4. 図面の簡単な説明

第/図は本発明の組合セピストンの実施例を示す 断簡図。第2図は金属製ピストン本体の実施例を 示す断面図。第3図はセラミックス製ピストント ップ部材の断面図。第4図は金属製ピストン本体 とセラミックス製ビストントップ部材との嵌合部 を示す断而図。第5図は形状記憶合金部材の形状 記憶状態の例を示し、第6図は該合金部材の接着 前の形状を示す。

図中: /----組合せピストン

2----セラミツクス製ピストントツブ

部材

3---- 金属製ピストン本体

4.---- 凹部

5----凸部

6---- 嵌合面


7---- 嵌合面

9 ----谐

/ 0----空間

/ / ----- 形状記憶合金部材

出額人 株式会社 リ ケ ン



手 統 補 正 書

昭和59年2月7日

特許庁長官 若杉和夫 殿

- /. 事件の表示 昭和 58 年特許願第 207474号
- 2. 発明の名称 内燃機関用組合セピストン
- 3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住所 〒 / 0.2 東京都千代田区九段北/丁目/3番5号

名称 株式会社 リ ケ ン

トシ モリ ヤン

代表者 年 森 靖(監論

- 4. 補正命令の目付 昭和 59年 / 月 / / 日
- 5. 補正の対象 明細協全文(
- 6. 補正の内容 別紙の通り(内容に変更なし)

